

FACADE SYSTEM

2400

ZIMNÍ PŘÍSADA COOL

Dřívější název: Zimní přísada COOL



URYCHLOVAČ VYZRÁVÁNÍ OMÍTKY

Pro práci při nízkých teplotách

Urychluje proces vysychání omítky při nízkých teplotách (od +1 °C; pod 90 % vlhkosti) a zabráňuje poškození omítky mrazem během tuhnutí.

Odolává krátkodobému působení mrazu (přes noc do -5 °C).

Snadné dávkování: Přidejte jedno balení na 25kg balení omítky.

Neovlivňuje negativně vlastnosti omítky.



Exterier: stěna + strop

Interiér: stěna + strop

Pro ruční zpracování

Oblast použití

Pro urychlení vysychání a pro aplikaci za nízkých teplot.

PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ



Teplota pro zpracování (min.)

1 °C

Teplota pro zpracování (max.)

10 °C

Povětrnostní podmínky

Omítky s COOL aditivu doporučujeme aplikovat pouze za teplot od +1 °C do +10 °C a vlhkosti vzduchu do 90 %. Vyšší teploty výrazně zkracují zpracovatelnost. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před vysokým mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

ZPRACOVÁNÍ

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasáklý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní.

Příprava podkladu

Podklad musí splňovat podmínky pro aplikaci daného materiálu - pastovité omítky.

Příprava směsi

Obsah nádoby (270g) bez zbytku přidejte do 25 kg omítky. Pro mozaikovou omítku v balení 15 kg použijte polovinu obsahu nádoby (135g). Promíchejte důkladně pomaluběžným míchadlem.

Míchání

Doba míchání	Rychlost otáčky/min.
2 min	800

Pokyny pro zpracování

Omítky s aditivem Cemix 2400 zpracujte standardně dle technického listu omítky. Kombinace omítek se zimním aditivem a bez něj se na jedné pohledové ploše nedoporučuje.

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

2721	SILIKONOVÁ OMÍTKA	
2723	AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA	
2790	MOZAIKOVÁ OMÍTKA	Pro soklové části
2791	MAGIC DECOR 2,5 mm	Kreativní omítka pro vytváření hrubých povrchů
2794	MAGIC DECOR STONE	Kreativní omítka pro jemné textury přírodního kamene
2795	MAGIC DECOR WOOD	Kreativní omítka pro přirozený vzhled dřeva

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavní pojivo	Disperzní polymer
Vyrobeno z materiálu	Disperze, glykol, amoniak a zušlechťující přísady.
Odolnost proti tlakové vodě	Ne
Hustota v Kg/m³	900

VARIANTY



Pro trhy	CZ/SK/AT
Barva	transparentní
Netto hmotnost	0,27 kg
Druh balení	Kbelík
Materiál obalu	PP
GTIN (EAN)	9005561101778
Množství na paletě	504
Hmotnost na paletě	136,08 kg
Skladovatelnost	12 m.

Druh balení

Kbelík

Materiál obalu

PP

Podmínky skladování

Uchovejte v suchu, Skladování v originálních uzavřených obalech, Chraňte proti přímému slunečnímu záření, Skladování při teplotě od +1 do +20 °C, Neskladujte společně s potravinami, Uchovávejte mimo zdroj ohně, Skladujte v chladu, Skladujte v dobře větraných prostorách

Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:

Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.

Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.

Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.

V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.

Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.

Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na www.cemix.cz.