

Elastobit GG 40

Asfaltový izolační pás
modifikovaný SBS s nosnou
vložkou ze skelné tkaniny



Elastobit GG 40

Používá se jako spodní pás dvouvrstvého izolačního systému pro nové, nebo rekonstruované střešní pláště, a jako parotěsná izolace. Je vhodný jako izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, gravitační a tlakové vodě a ochraně proti radonu.
Protokol o zkoušce č.E - 308/07 (Slovenská zdravotnická univerzita).

Role: 10,0 x 1,0 m
Tloušťka: 4,0 mm
Hmotnost role: 50 kg

Elastobit GG 40

Technické parametry:

Tloušťka	mm	4,0
Délka	m	10,0
Šířka	m	1,0
Nosná vložka		skelná tkanina
Povrchová úprava - vrchní strana - spodní strana		jemnozrný minerální posyp
		separační spalná fólie
Plošná hmotnost	kg / m ³	5,0
Tržné zatížení (podél. / příč.)	N / 50 mm	1200 / 1500
Tažnost (podél. / příč.)	%	5 / 5,5
Ohebnost na trnu d = 30 mm	°C	-15
Součinitel difuze radonu	m ² / s	(3,91 ± 1,83) · 10 ⁻¹³
5.2.18 odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	°C	+80
Číselné hodnoty, jsou nominální hodnoty, které podléhají statistickým kolísáním. Technické změny jsou vyhrazeny.		



Icopal Vedag CZ s. r. o.
Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
Tel. +420 220 303 710
Fax. +420 220 303 740
<http://www.icopal.cz>, email: czinfo@icopal.com

