

CE PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. DOP:

DOP-737-03

1 Jedinečný identifikační kód produktu:

737 (Číslo receptury)
6 do 40 mm (Tloušťka)

2 Použití:

Nosné desky pro použití v suchém i vlhkém.

3 Název a výrobce

registrovaný obchodní název nebo
registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa
výrobce:

EGGER OSB 3

SC EGGER România SRL

Str. Austriei 2
RO-725400 Rădăuți, jud. Suceava
web: www.egger.com

4 vynechává se

5 Systém shody posuzování a ověřování
stálosti vlastností stavebního výrobku:

System 2+

6 Harmonizovaná norma

EN 13986:2004+A1:2015

Notifikovaný orgán:

č. 0766

**eph – Entwicklungs- und Prüflabor
Holztechnologie GmbH**
Zellerscher Weg 24
D-01217 Dresden
web: www.eph-dresden.com

7 Prohlášení o vlastnostech:

Specifikace		jednota	Tloušťka [mm]					
			> 6 - 10	> 10 - <18	18 - 25	> 25 - 32	>32 - 40	
Pevnost v ohybu	podle EN 310 - 0° (hlavní osa)	N/mm ²	≥ 22	≥ 20	≥ 18	≥ 16	≥ 14	technické třídy OSB/3 podle EN 300
	podle EN 310 -90° (vedlejší osa)	N/mm ²	≥ 11	≥ 10	≥ 9	≥ 8	≥ 7	
Modul pružnosti	podle EN 310 - 0° (hlavní osa)	N/mm ²	≥ 3500	≥ 3500	≥ 3500	≥ 3500	≥ 3500	
	podle EN 310 - 90° (vedlejší osa)	N/mm ²	≥ 1400	≥ 1400	≥ 1400	≥ 1400	≥ 1400	


Podstatné znaky			Tloušťka [mm]						Harmonizované technické specifikace
		jednota	> 6 - 10	> 10 - <18	18 - 25	> 25 - 32	>32 - 40		
Trvanlivost	tloušťkové bobtnání 24h	%	≤ 15						EN 13986:2004+A1:2015
	příčná pevnost v tahu	N/mm²	≥ 0,34	≥ 0,32	≥ 0,30	≥ 0,29	≥ 0,26		
	příčná pevnost v tahu - volba 1	N/mm²	≥ 0,18	≥ 0,15	≥ 0,13	≥ 0,10	≥ 0,08		
	pevnost v ohybu - volba 1	N/mm²	≥ 9	≥ 8	≥7	≥6	≥6		
	mechanický		k _{def}	k _{mod} permanent	k _{mod} long	k _{mod} medium	k _{mod} short	k _{mod} instantenous	
		SC1	1,50	0,40	0,50	0,70	0,90	1,10	
		SC2	2,25	0,30	0,40	0,55	0,70	0,90	
biologický (use class)		UC 1 & 2							
Únik formaldehydu	podle EN 717-1	ppm	< 0,10 - emisní třídy E1						
Emise PCP		ppm	< 3,0						
Objemová hmotnost		kg/m³	≥ 600						
Propustnost vodních par	μ (suchý/mokrý)	-	200 / 150						
Tepelná vodivost		W/mK	0,13						
Vzduchová neprůzvučnost	pohlcování zvuku	-	0,10 / 0,25 (frekvenční rozsah 250 - 500 Hz / 1000 - 2000 Hz)						
	vzduchová neprůzvučnost R	dB	R = 13 * lg(m _A) + 14 (vztažená k hmotnosti m _A , frekvenční rozsah 1 do 3 kHz)						
Propustnost vzduchu	podle EN 12114 (při 50 Pa rozdíl tlaku)	m/(m² * h)	NPD						
Chování při hoření *)		třídy	třídy podlaha		minimální tloušťka [mm]				
	bez vzduchové mezery za OSB ^{a,b,e,f}	D-s2, d0	D _{fl,s1}		9 mm				
	uzavřená vzduchová mezera nebo přerušení vzduchová mezera ≤ 22 mm za OSB ^{c,e,f}	D-s2, d0	-		9 mm				
	s uzavřenou vzduchovou mezerou za OSB ^{d,e,f}	D-s2, d0	D _{fl,s1}		15mm				
	s otevřenou vzduchovou mezerou za ^{d,e,f}	D-s2, d0	D _{fl,s1}		18 mm				
	bez omezení ^{e,f}	E	E _{fl}		3 mm				

Podstatné znaky		jednota	Tloušťka [mm]					Harmonizované technické specifikace
			> 6 - 10	> 10 - <18	18 - 25	> 25 - 32	>32 - 40	
Charakteristická Pevnost								EN 13986:2004+A1:2015
Ohyb f_m	0° - hlavní osa	N/mm²	18,0	16,4	14,8	NPD	NPD	
	90° - vedlejší osa	N/mm²	9,0	8,2	7,4	NPD	NPD	
Tah f_t	0° - hlavní osa	N/mm²	9,9	9,4	9,0	NPD	NPD	
	90° - vedlejší osa	N/mm²	7,2	7,0	6,8	NPD	NPD	
Tlak f_c	0° - hlavní osa	N/mm²	15,9	15,4	14,8	NPD	NPD	
	90° - vedlejší osa	N/mm²	12,9	12,7	12,4	NPD	NPD	
Smyk příčně k rovině desky f_v	0° - hlavní osa / 90° - vedlejší osa	N/mm²	6,8	6,8	6,8	NPD	NPD	
Smyk v rovině desky f_r	0° - hlavní osa / 90° - vedlejší osa	N/mm²	1,0	1,0	1,0	NPD	NPD	
Střední tuhost								
Ohyb E_m	0° - hlavní osa	N/mm²	4930	4930	4930	NPD	NPD	
	90° - vedlejší osa	N/mm²	1980	1980	1980	NPD	NPD	
Tah E_t	0° - hlavní osa	N/mm²	3800	3800	3800	NPD	NPD	
	90° - vedlejší osa	N/mm²	3000	3000	3000	NPD	NPD	
Tlak E_c	0° - hlavní osa	N/mm²	3800	3800	3800	NPD	NPD	
	90° - vedlejší osa	N/mm²	3000	3000	3000	NPD	NPD	
Smyk příčně k rovině desky G_v	0° - hlavní osa / 90° - vedlejší osa	N/mm²	1080	1080	1080	NPD	NPD	
Smyk v rovině desky G_r	0° - hlavní osa / 90° - vedlejší osa	N/mm²	50	50	50	NPD	NPD	
Odolnost proti průrazu (hard body impact)		N/mm²	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Pevnost stěn otvorů		N/mm²	EN 1995-1-1, cap. 8					
Odolnost proti plošné deformaci		N/mm²	EN 1995-1-1					
Použitelnost stěna EN 12871	měkký náraz podle EN 596		Pass					
	tloušťka	mm	≥9 mm					
EGGER OSB 3 E0	zátěžová kategorie	-		A	A			
Použitelnost nosné podlahy EN 12871, OSB 0° hlavní osa	tloušťka	mm		≥ 15	≥ 18			
	vzdálenost podpěr	mm		≤ 410	≤ 625			
EGGER OSB 3 E0	zátěžová kategorie	-		H	H			
Použitelnost střešní bednění EN 12871, OSB 0° hlavní osa	tloušťka	mm		≥ 12	≥ 18			
	vzdálenost podpěr	mm		≤ 625	≤ 833			

8 vynechává se

Vlastnosti produktu podle čísel 1 odpovídají uvedeným vlastnostem podle čísla 7. Za dodržení uvedených vlastností zodpovídá pouze výrobce podle čísla 3.

Podepsané za výrobce a jeho jménem:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a smaller 'r' and a trailing flourish.

Christoph Pirckmayer
Plant Manager Technical/Production OSB

Rādăuți, 07.01.2025

*) Poznámky:

- a Bez vzduchové mezery přímo na výrobky třídy A1 nebo A2-s1, d0 m³ postavené s minimální objemovou hmotností 10 kg/m³ nebo alespoň výrobků třídy D-s2, d2 s minimální objemovou hmotností 400 kg/m³.
- b Podzemní z celulózy, tepelnou izolaci alespoň třídy E mohou být zahrnuty, pokud pokládá přímo za materiál na bázi dřeva; ale ne skutečný případ podlahových krytin.
- c Vestavěný s podkladovým vzduchovou mezerou. Rubová plocha dutiny musí být alespoň třídy A2-s1, d0 s minimální objemovou hmotností 10 kg/m³ zápas.
- d Vestavěný s podkladovým vzduchovou mezerou. Rubová plocha dutiny musí být alespoň třídy D-s2, d2 s minimální objemovou hmotností 400 kg/m³ zápas.
- e Třída, s výjimkou podlahových krytin pro dýhované, fenol a melaminu tvář panelů.
- f Bariéra proti páře o tloušťce až 0,4 mm a hmotnosti až 200 g / m lze mezi dřevěného materiálu a podkladu při zákroku není žádná vzduchová mezera.