

Technický list

0958

**Asfaltová lepenka
bez krycí vrstvy****VEDAG® A 330 H**

Str. 1 z 2

Výrobce:**VEDAG GmbH**
Flinschstr. 10 – 16
D-60388 Frankfurt**VEDAG GmbH s výrobnou v:**
Geisfelder Straße 85 -91, D-96050 Bamberg
Huttenheimer Straße 31, D-76661 Philippsburg-Rheinsheim
Zaluzi 1, CZ-43670 Litvinov

Certifikace VEDAG GmbH: podle EN ISO 9001 od 1995

Certifikace podnikové výrobní kontroly (čísla certifikátů)

- Asfaltové pásy podle DIN EN 13707 a DIN EN 13969 (0958-CPD-DK001/1, DK002/1, DK003/1, DK004/1, DK006/1, DK007/1)
- Umělohmotné fólie FPO dle DIN EN 13956 a DIN EN 13967 (1349-CPD-038, 1349-CPD-046, 0958-CPD-yy, 0958-CPD-zz)
- Umělohmotné fólie dle DIN EN 13956 (POCB:0958-CPD-DK036/1, POCB:0958-CPD-DK041/1)

Výrobek:

VEDAG® A 330 H je asfaltová lepenka z nasákové strojní hadrové vložky impregnované ropným asfaltem, bez krycí vrstvy asfaltu. Povrch je černé barvy, může být poprášen jemným minerálním posypem.

Oblast použití:

VEDAG® A 330 H je určen jako ochrana proti vzdušné vlhkosti (balení strojů...), eventuálně proti zemní vlhkosti a jako pomocná hydroizolační a separační vrstva. Používá se jako pomocný podkladní pás pod tvrdé krytiny, střešní pás provizorních staveb s krátkodobou dočasnou hydroizolační funkcí a nenáročná parotěsná zábrana. Nedoporučuje se jako podkladní pás pod asfaltové šindele. Při jakémkoliv použití je vždy nutno vzít v úvahu, že neošetřená nasáková nosná vložka má tendenci se vlhkem vlnit.

Způsob pokládky:

VEDAG® A 330 H se přibíjí lepenkovými hřebíky s velkou hlavou nebo přes latě, popř. se lepí do horkého asfaltu jako izolace proti zemní vlhkosti, je možné ho také volně položit s přitížením.

Balení:

VEDAG® A 330 H se běžně balí po 20 m²/role, na paletě je 40 rolí tj. 800 m².

Zpracování odpadu:

Zbytky nezpracovaných rolí a pásy po skončení životnosti je nutno předat oprávněné osobě k likvidaci odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.. Jedná se o odpad č. 170302 - Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301.

Popis výrobku:

Množství asfaltu	[kg / m ²]	0,65±0,05
Vložka		strojní hadrová
Plošná hmotnost nosné vložky	[g / m ²]	330
Číselné hodnoty, pokud není zvlášť uvedeno, jsou nominální hodnoty, které odpovídají střední statistické hodnotě dle kontroly kvality. Technické změny jsou vyhrazeny.		
Vedag A 330 H		



0958

VEDAG® A 330 H

Vlastnosti výrobku dle ČSN EN 13969

Vlastnosti dle ČSN EN 13969		zkušební postup	jednotka	výsledek
5.2 Zjevné vady		ČSN EN 1850 - 1	-	žádné vady
5.3. Délka		ČSN EN 1848 - 1	m	≥ 20,0
5.3. Šířka		ČSN EN 1848 - 1	m	≥ 1,0
5.3. Přímost		ČSN EN 1848 - 1	mm	Odchylka: ≤ 20 mm/10 m nebo proporcionálně pro jiné délky
5.4. Množství asfaltu		ČSN EN 1849 - 1	kg/m ²	0,65±0,05
5.5. Vodotěsnost		ČSN EN 1928/metoda B		odolný do 2 kPa
5.6. Odolnost proti nárazu		ČSN EN 12691	mm	20
5.7. Trvanlivost	5.7.1 Chování při umělém stárnutí	ČSN EN 1928 ČSN EN 1296 metoda B	-	Odolný do 2 kPa
	5.7.2 Odolnost proti chemikáliím	ČSN EN 1928 ČSN EN 1847		Příloha A, ČSN EN 13969
5.8. Ohebnost za nízkých teplot		ČSN EN 1109	°C	0/Ø30mm
5.9. Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podl/příč		ČSN EN 13310-1	N	80±20 80±20
5.10. Pevnost spoje		ČSN EN 12317-2	N/50mm	200±50 300±50
5.12 Odolnost proti statickému zatížení		ČSN EN 12730 Metoda B	kg	5
5.13 Tahové vlastnosti: největší tahová síla podl/příč		ČSN EN 12311-1 podl/příč	N/50mm	500 ± 50 300 ± 50
5.13 Tahové vlastnosti: Protážení podl/příč		ČSN EN 12311-1	%	4 ± 2 4 ± 2
5.14 Reakce na oheň		ČSN EN 13501-1	-	třída F
Číselné hodnoty, jsou nominální hodnoty, které podléhají statistickým kolísáním. Technické změny jsou vyhrazeny.				

* = systémově zkoušeno



Technický servis, centrální sklad, prodej

VEDAG - ČR spol. s r.o.

Dopraváků 3, 184 00 **Praha 8**
 Tel.: 284 683 957, 284 686 373, Fax: 284 685 607
 Technici: 602 230 681, 602 611 931, 725 712 413
 e-mail: vedag@vedag.cz, technici@vedag.cz
 Štůrova 22/11, 779 00 **Olomouc - Nedvězí**
 Tel./fax: 585 221 878, 724 057 083
 internet: www.vedag.cz