




Technický list

TL 01.02 Okapnice LO s tkaninou

Produkt

PVC okapnice odolná alkalickému prostředí se sklovláknitou tkaninou. Používá se pro zajištění pevného spojení základacího profilu s tepelným izolantem v kontaktním zateplovacím systému – ETICS. Zamezuje tak vzniku trhlin v místě napojení omítky na základací profily. Okenní profil je určen pro vytvoření pevného, ale dilatujícího spoje při napojování vnějšího kontaktního zateplovacího systému na rám okenní výplně. Výhodou profilu je dvojitá armovací vrstva v místě maximálního namáhání.



Vlastnosti

- PVC
- Sklovláknitá tkanina
- Oboustranná lepicí páska

Použití

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- zamezuje vzniku trhlin v místě napojení omítky na základací lištu
- výrazný tvar okapnice zajišťuje dokonalý odvod vody ze systému
- zamezuje vztlínání vlhkosti pod izolant
- vytváří estetické a funkční zakončení systému

Technické vlastnosti

	Rozměry mm
Délka lišty	2500
Šířka síťoviny	100

Balení

- 50 ks

Montáž

Na hliníkovou základací lištu nasuneme izolant, na kterém máme předem nanesené lepidlo a nalepíme jej na zeď. Sejmeme ochrannou fólii z lepicí pásky a litu a nalepíme na přední hranu základací lišty. Naneseme stěrkovou maltu na izolant min. do výše 10 cm od spodní hrany. Do malty zatlačíme tkaninu lišty. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny.

Omezení

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Skladování

Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze



Den Braven

Aktualizace

Aktualizováno dne 12.8.2025

Vyhotoveno dne 12.8.2025

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.