



Technický list

TL 06.79d Armovací tkanina Euro Tex STRONG

Produkt

Je vyrobena ze sklovláknitých pramenů a jednoduchých sklovláknitých přízí, které jsou opatřeny povrchovou úpravou na bázi polymerních (akrylátových) disperzí odolných alkalickému prostředí.

Vlastnosti

- Pro zateplovací systémy ETICS, zvyšuje kvalitu systému
- Vyztužování (armování) vnitřních a vnějších omítek
- Odolává alkalickému prostředí
- Odpovídá evropskému schválení dle ETAG 004
- Ideální do cementových lepidel při nestabilních podkladech
- Vysoká pevnost v tahu, zvyšuje ohybovou pevnost



Použití

- Výztužný materiál pro zateplovací fasádní systémy
- Vyztužování (armování) vnitřní a vnějších omítek a stěrek
- Vkládání pod cementová lepidla při pokládce dlažby na nestabilní podklady

Technické údaje

| | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|
| Gramáž | g/m ² | 160 (± 5 %) |
| Sřední rozměry OK (osnova x útek) | mm | 4,1 x 3,8 mm (± 0,5 mm) |
| Šířka role | mm | 1000 (± 1 %) |
| Pevnost v tahu – osnova | N/50 mm | ≥ 2200 |
| Pevnost v tahu – útek | N/50 mm | ≥ 1800 |
| Prodloužení – osnova | % | ≤ 4 % |
| Prodloužení – útek | % | ≤ 4 % |
| Pevnost v tahu po stárnutí – osnova | N/50 mm | ≥ 2100 |
| Pevnost v tahu po stárnutí – útek | N/50 mm | ≥ 1250 |
| Prodloužení po stárnutí – osnova | % | ≤ 3,5 % |
| Prodloužení po stárnutí – útek | % | ≤ 3 % |
| Obsah organických látek | % | 20,6 (± 4 %) |
| Obsah popela | % | 79,4 (± 4 %) |
| Spalné teplo Q _{PCS} | MJ/kg | ≤ 6,055 (± 5 %) |
| Skladovatelnost | Skladovat v suchu a ve svislé poloze. Chránit před UV | |

Balení

- Role – 1 x 50 m

Barva

- Oranžová





DEBBEX[®]
by Den Braven

Aktualizace

Aktualizováno dne

Vyhotoveno dne 15.3.2026

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Den Braven nemůže být odpovědný za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Den Braven si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni si prostudovat poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.denbraven.cz. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

