



DEBBEX[®]
by Den Braven
production s.r.o.

Technický list

TL 08.19c Maskovací páska 100 °C - Premium

Produkt

Oranžová maskovací páska pro průmyslové použití. Páska vydrží na podkladu až 10 dní v interiéru a 7 dní v exteriéru bez toho, aby zanechala na podkladu zbytky lepidla a komplikovala odlepování. Je plně odolná vůči vodě a UV záření. Odolává teplotě až 100 °C po dobu 30 minut.

Vlastnosti

- Exteriér i interiéru
- Extrémně vysoká lepidlost a přilnavost
- Voděodolná
- UV stabilní až 10 dní v interiéru a 7 dní v exteriéru
- Zvýšená teplotní odolnost na 100 °C
- Použitelná v kombinaci se všemi druhy barev

Použití

Určená pro průmyslové použití: autoprůmysl, stavba, lakovny, malování, atd. atd. Vhodná pro interiéry i exteriéry. Pro vytváření rovných přechodů při nátěrech či tmelení a stěrkování. Zvládá i obtížné lepitelné podklady (kovy, guma, sklo, plasty, omítky, dřevo, atd)

Technické vlastnosti

Základ	Nasycený polokrepeový papír	
Lepidlo	Přírodní kaučuk	
Tloušťka	μm	131 ± 10 %
Gramáž nosiče	g/m ²	62 ± 5 %
Lepivost k nerezové oceli	N/25 mm	> 4,9
	g/cm	> 200
Průtažnost k přetržení	%	4-8
Pevnost v tahu	N/25 mm	67 - 94
	kg/m ²	62 ± 5
Tepelná odolnost	°C	100 °C po dobu 30 min
UV odolnost	Dny	10 dní interiéru a 7 dní exteriéru
Aplikační teplota	°C	> 10
Skladovatelnost	Měsíce	12

Balení

- 25 mm x 50 m
- 38 mm x 50 m
- 50 mm x 50 m

Barva

- Oranžová

Přidržnost

Počáteční přidržnost	Velmi dobrá
----------------------	-------------





DEBBEX®
by Den Braven
production s.r.o.

Konečná přídržnost	Velmi dobrá
Dynamická stabilita	Velmi dobrá
Kov	Velmi dobrá
PVC, PC, ABS	Velmi dobrá
PP, PE	Velmi dobrá
Papír, Karton	Velmi dobrá

Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Je vhodné přídržnost pásky vždy otestovat.

Aktualizace

Aktualizováno dne

Vyhotoveno dne 8.8.2025

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Den Braven nemůže být odpovědný za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Den Braven si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni si prostudovat poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.denbraven.cz. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.