



## Technický list

### TL 08.55a –Butylová páska - Butyl 36

#### Výrobek

Butylový pásek je termoplastický s vysokou povrchovou lepidlostí vhodný pro utěsnění nenosných spár. Je vyroben ze syntetického kaučuku (IIR).

#### Vlastnosti

- Netoxický bez zápachu
- Odolný vůči stárnutí a povětrnostním vlivům
- Zajišťuje vodotěsnost a parotěsnost
- Trvale plastický a lepkavý
- Velmi dobrý přídržnost k typickým stavebním podkladům
- Bez rozpouštědel

#### Barva

- Šedá, černá

#### Obj. číslo

- B850BD  
15x1 mm – 45 m
- B8501BD  
15x2 mm – 22,5 m
- B849BD  
19x1 mm – 45 m
- B8503BD  
20x2 mm – 22,5 m
- B85090BD  
6x2,5 mm – 12 m

#### Použití

Butylový pásek je vhodný pro vnitřní i vnější aplikace. Určen pro spojování střešních membrán a těsnění spojů parotěsných folií. Je vhodný jako ochrana proti korozi mezi kovovými součástkami.

#### Technické informace

Hustota	g/cm <sup>3</sup>	1,73 (+/- 0,05)	EN ISO 1183-1:2019
Průraznost	1/10 mm	60 (+/- 10)	EN 1426:2009
Přídržnost	N/10 mm	> 10	EN ISO 29862:2019
Obsah pevných částic	%	>99	
Pracovní teplota	°C	-40 až +90	
Aplikační teplota	°C	+5 až +40	
Skladovatelnost	měsíce	24	Při teplotě +5 až +30 °C

#### Pokyny

Povrch, na který je páska nalepena, by měl být odmaštěný a zbavený nečistot. Přínavost pásky je velmi dobrá, doporučujeme však vždy vyzkoušet přídržnost na daném podkladu.

Odviňte proužek z role a přiložte na jednu stranu spoje. Odřízněte na požadovanou délku. Odlepte ochrannou folii a poté ji pomocí válečku přitlačte na druhou stranu spoje.

#### Upozornění

Materiál je odolný vůči většině zředěným kyselinám a zásadám v rozmezí pH 5 až 9. Není odolný vůči organickým rozpouštědlům. Při kontaktu s plasty je možná migrace změkčovadel a proto je doporučen vždy konkrétní test na lepených podkladech.





**DEBBEX<sup>®</sup>**  
**by Den Braven**  
production s.r.o.

---

### **Skladovatelnost**

Role skladovat v suchém prostředí v teplotě +5 až +30 °C. Expirační doba je 24 měsíců od data výroby.

### **Aktualizace**

Aktualizováno dne: 2.4.2026

Vyhotoveno dne: 23.12.2003

*Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Den Braven nemůže být odpovědný za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Den Braven si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni si prostudovat poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.denbraven.cz](http://www.denbraven.cz). Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*