

HYDROIZOLAČNÍ HMOTA



Definice výrobku

Hydroizolační hmota na bázi disperze, minerálních plniv, modifikujících přísad a pigmentů

Složení

Hmota je na bázi disperze, minerálních plniv, modifikujících přísad a pigmentů.

Barva

Červená.

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být pevný, vyspravený, bez trhlin, výčnělků, bez poškození a znečištění. Vhodným podkladem je beton, cementový potěr a cementová omítka, sádrová omítka, anhydritový potěr. Podklad musí být vyztužený na požadované zbytkové vlhkosti dle platných norem a doporučení. Podklad před aplikací hydroizolační hmoty napenetrujeme příslušným penetračním nátěrem.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20°C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

Podkladní nátěr

Pro penetraci savých podkladů před aplikací hydroizolační hmoty používáme **weberpodklad A** ředěnou vodou v poměru 1:5.

V případě nesavého podkladu používáme **weberpodklad haft** neředěný.

Pokyny pro zpracování

Hydroizolační hmota se před použitím promíchá v přepravní nádobě a je připravena k přímému použití. Připravená směs se nanáší štětkou ve 2 vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami je nutné kouty a rohy vyztužit těsnícím pásem **weberBE-14**. Druhý nátěr je možno provádět po 12 hodinách. Hydroizolační nátěr je možno zatížit vodou nejdříve po 3 dnech.

Nářadí

PE vědro, míchací zařízení, štětka, štětec, váleček

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Použití

Nátěr pro hydroizolační nátěry koupelen sprchových koutů a boxů. Není vhodný pro těsnění aktivních trhlin a konstrukcí před dotvarováním a pro izolace v agresivním prostředí. Pro použití v interiéru.

Spotřeba

1,5 kg/m²

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Balení

V 5 a 15 kg PE obalech.

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chránit před mrazem.

Upozornění

Dodatečně přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a nad 25°C a při očekávaných mrazech nepoužívat. Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu svitu a průvanu. Obklady i dlažby na aplikovanou hmotu je nutno lepit lepidlem minimálně Tř.C2. **Hmota v žádném případě neslouží jako povrchová úprava!!!**

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001Sb, o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!



Aplikace



Na vyspravený a **weberpodkladem A** napenetrovaný podklad aplikujeme 1. vrstvu válečkem či štětkou.



Do provedené první vrstvy **akryzolu**, se vsadí rohové a prostupové bandážní pásy (**weberBE-14**).



Po 12-ti hodinách provedeme druhý nátěr **akryzolu**. Vlastní lepení obkladu můžeme provést až po 24 hodinách.



Č. výrobku 7601
Balení 5 kg; 15 kg



Nejdůležitější vlastnosti

- vhodný pro izolaci sprchových koutů a koupelen
- dobrá vodotěsnost (tlaková do 1,5 bar)
- hydroizolační nátěr na monolitické betonové konstrukce, vápenocementové a cementové omítky, sádkrokarton, sádkrové omítky, anhydritové potěry
- překlenuje i aktivní trhliny do 0,75 mm
- třída DM 02.

CE parametry



divize weber

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8

Ref. norma: EN EN 14891:2012

001/2014

7601

14

DM 02 - vodotěsný disperzní výrobek nanášený v tekutém stavu se schopností přemostění trhliny při nízké teplotě (-20 °C) používaný pod keramické obklady (lepené lepidlem C2 podle ČSN EN 12004)

Počáteční tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po kontaktu s vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po vystavení cyklům zmrazení-rozmrazení	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po kontaktu s vápenatou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Vodotěsnost	žádný průnik
Schopnost přemostění trhliny v běžných podmínkách	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Schopnost přemostění trhliny za velmi nízké teploty (-20 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$

Systémové výrobky

weberBE-14

BE-14