Technický list
TL 06.31 Lepidlo na cihly BRICKFIX



Produkt

Předem namíchaná zdicí malta pro zdění z broušených cihel pro nosné i nenosné zdivo. Nanáší se válečkem, po vyzrání je voděodolná a má vysoké smykové pevnosti. Extra nízká spotřeba oproti jiným zdícím systémům.

Vlastnosti

- **Malta ihned k aplikaci**
- **Rychleschnoucí**
- **Úsporné řešení zdění**
- **Snadná aplikace**
- **Není potřeba elektřina**
- **Výborné přídržnosti a pevnosti**
- **Po vyschnutí voděodolná malta**

Omezení

Mimo jiné není vhodné pro lepení za nízkých teplot pod +1°C a přímého slunečního žáru – chránit před rychlým vysušením. Není vhodné na kovové, plastové povrchy.

Podklad

Podklad musí být čistý, zbavený prachu a jiných částic. Nesmí mrznout.

Aplikace

Kbelík důkladně promíchejte. Nanáší se rovnoměrně válečkem, křížovou metodou. Materiál se neředí a je určen rovnou k aplikaci. Váleček se po namočení otře o válečkovou síť či rohož, aby materiál z válečku nekapal a neztékal. Cihelné zdivo se ukládá cca. do 10min. Korekce je možná do 5 min. Srovnání roviny a urovnání se provádí ihned po položení do mokré malty. Teplota aplikace by měla být +1 až +40°C nemělo by mrznout ani pršet.

Upozornění

Dodatečné přidávání kameniva, pojiva a přísad k hotové směsi nebo její prosévání je nepřípustné. Při teplotě pod +1 °C (vzduchu i podkladu) a při očekávaných mrazech nepoužívat.
Případné znečištění hliníkových a eloxovaných ukončovacích lišt okamžitě očistěte.

Pro ukládání nejsou vhodné podklady na bázi kovu a umělých hmot!!!

Technické vlastnosti			
Základ	Disperzní malta ihned k použití		
Doba zpracovatelnosti	min	20	
Otevřený čas	min	15	
Opravy/Korekce	min	5 – 15	po nanesení
Tepelná odolnost	°C	-20 /+70	po vytvrzení
Aplikační teplota	°C	+ 1 / +40	pro vzduch i podklad
Nanášení	-	Váleček	Malířský s krátkým chlupem
Plné zatížení	dny	≈ 4	při 20°C / 65% rel. vlhkosti vzduchu
Spotřeba lepidla	0,7 až 1 kg	Na 1m² zdiva	

Balení

- Kbelík 13 kg

Barva

- Béžová

Čištění

Materiál: ihned vodou

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Bezpečnost

Viz «Bezpečnostní list 06.31».

Aktualizace

Aktualizováno dne 08.09.2026.
Vyhotoveno dne 08.09.2026.

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.